### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

61-097277

(43)Date of publication of application: 15.05.1986

(51)Int.Cl.

C07D305/08

(21)Application number: 59-217959

(71)Applicant:

DAIKIN IND LTD

(22) Date of filing:

16.10.1984

(72)Inventor:

**AISAKA YONOSUKE** 

TAKAGI SHOJI

#### (54) METHOD OF RECOVERING 2,2,3,3-TETRAFLUOROOXETANE

#### (57) Abstract:

PURPOSE: To recover easily the titled compound useful as a raw material for high performance material, by blending a mixture of 2,2,3,3-tetraluorooxetane and HF with conc. sulfuric acid at relatively low temperature, and separating the blend into two layers. CONSTITUTION: A mixture of 2,2,3,3-tetrafluorooxetane and HF is blended with ≥5 times, preferably ≥8 times as much conc. sulfuric acid as HF by weight at ≥40° C, and the blend is separated into two layers of 2,2,3,3-tetrafluorooxetane (upper layer) containing no acid component and a HF sulfate adduct (lower layer) by liquid-liquid separation. An N2 gas is introduced into the blend, 2,2,3,3- tetrafluorooxetane is accompained by N2 gas, and recovered, or 2,2,3,3- tetrafluorooxetane is separated and recovered by vacuum distillation. Or, FH is easily recovered from the acid adduct by a conventional means.

#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

THIS PAGE BLANK (USPTO)

# 19日本国特許庁(JP)

① 特許出顧公開

# 四公開特許公報(A)

昭61-97277

Int Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❷公開 昭和61年(1986)5月15日

C 07 D 305/08

6640-4C

審査請求 未請求 発明の数 1 (全2頁)

❷発明の名称

2, 2, 3, 3ーテトラフルオロオキセタンの回収方法

创特 昭59-217959 经出 昭59(1984)10月16日

⑦発 明 者

逢 坂

洋 之 助

茨木市白川1-16-5

砂発 明 者 高木

祥 二 费中市旭丘11番2-213

包田 題 人 ダイキン工業株式会社

大阪市北区梅田1丁目12番39号 新阪急ビル

分代 理 弁理士: 青山 外2名

1. 発明の名称

2.2.3.3-テトラフルオロオキセタンの回収方法

#### 2. 特許請求の範囲

- (1) 2.2.3.3.テトラフルオロオやセタン とフッ化水素の混合物を40℃以下で濃硫酸と混 合し、既合物を二層に分離させ、次いで2,2,3. 8-テトラフルオロオキセタンを回収することを 特徴とする2.2.3.3.テトラフルオロオキセタ ンの回収方法。
- (1) 回収を放一波分離により行なう特許技术 の範囲第1項に記載の方法。
- (3) 二層分離した混合物に窒素ガスを吹き込 み、窒素ガスに 2 , 2 , 3 , 3 -テトラフルオロオキ セタンを同停させて団収する特許請求の韓国第し 項に記載の方法。
- (4) 減圧蒸留により2,2,3,3.テトラフル・ オロオキセタンを回収する特許請求の範囲第1項 に記載の方法。
- 3. 発明の詳細な説明

本発明は、2.2.3.3・テトラフルオロオキセ タンの回収方法に関し、更に詳しくは2,2,3 3・テトラフルオロオキセタンとファ化水素の混 合物から2.2.3.3.テトラフルオロオキセタン を回収する方法に存する。

2,2,8,3,3-ペンタフルオロプロパノール はテトラフルオロエチレン、ホルムアルデヒドお よびファ化水素を反応させることにより製造する ことができる。この反応では、過剰部分のファ化 水素が触媒として作用するので、ファ化水素は過 別に使用される。 未反応のファ化水素は、 副生物 である2,2,3,3-テトラフルオロオキセタンを 合んでいるが、これは高機能性材料の原料として 有用であるので、回収精製することが望まれてい

ところが、ファ化水素の静点は20℃であり、 2,2,3,3.チトラフルオロオキセタンの沸点は ・28℃であるから、両者を萬倒により分離するこ とは非常に困難である。

本発明者らは、この様な状況に鑑み、2.2

BEST AVAILABLE COPY

## 特開昭61- 97277(2)

3・テトラフルオロオキセタンとフッ化水素の分離について鋭寒研究を行なった結果、両者の混合物を過硫酸と比較的低い温度で混合すると2.2.3.3・テトラフルオロオキセタンと酸成分が二層分離し、2.2.3.3・テトラフルオロオキセタンを容易に回収し得ることを見い出し、本発明を完成するに至った。

すなわち、本発明の要旨は、2,2,3,3・テトラフルオロオキセタンとファ化水素の混合物を40℃以下で濃碳酸と混合し、混合物を二層に分離させ、次いで2,2,3,3・テトラフルオロオキセタンを回収することを特徴とする2,2,3,3・テトラフルオロオキセタンの回収方法に存する。

議職隊は、ファ化水業営量に対し、 5 倍以上、 好ましくは 8 倍以上の量で用いられる。

議職職を加えると、敵分を殆ど含まない2,2,3,3-チトラフルオロオキセタン(上層)とフッ化水素・硫酸付加物(下層)の二層に分離する。間層は、通常の方法で液一液分離することにより、 職業ガスを吹き込み、2,2,3,3-テトラフルオ ロオキセタンを窒素ガスに同伴させて回収することにより、あるいは減圧蒸留することにより分離 することができる。

また、**酸付加物からは、通常手段によってフッ** 化水素を容易に回収することができる。

次に、実施例を示し、本発明を具体的に説明する。

#### 突急例1

ステンレス製ニードルパルブ付1/2インチ径のポリトリフルオロエチレン製パイプに95重量 %破散50gを入れ、ドライアイス/メタノールで冷却した。そこへフッ化水素6.4g/オキセタン10.3g混合物を少しずつ入れて密閉し、ゆっくり破散とフッ化水素/オキセタンを混合した。 破散とフッ化水素による反応熱がなくなれば激しく10分間提拌し、1時間静置後、液々分離した。 はじめに下層の破散層を液々分離した回収量は 61.36gであり、残りのオキセタン層が5.3 4gであった。オキセタン層のフッ化水素濃度は 1,5重量%で、回収率は 51.1重量%であっ

た。

次いで、残りの転職層に溶解しているオキセタンを窒素ガスで追い出し、水にパブリングさせた 後、ガラス製100×2の液像コールドトラップに より補集した。

条件は窒素液量 5 0 ml/min、温度 2 0 ℃、時間 1 時間で、オキセタンが 1.2 ml標準できた。水洗塔には 0.1 8 mのファ化水素がトラップされた(オキセタン中のファ化水素濃度 9.8 重量%)。

#### 実施例 2

実施例 1 と同様の容器および同様の操作でファ 化水栄/オキセタン混合物(ファ化水素3.61g /オキセタン1.97g)と確設20.0gを混ぜ、 液々分離せずにはじめから選素ガスによる追い出 しを行なった。

条件は鑑素 5 0 aQ/ain 、温度 0 ℃、時間 1.5 時間で 1.9 8 gのオキセタンが回収され、フッ化水素養度は 0.1 8 重量%であった。

特許出願人 ダイキン工業株式会社

代 題 人 弁理士 青山 葆 ほか2名

# BEST AVAILABLE COPY